

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ DINITROL 81

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Цвет	бесцветная, прозрачная	
Тип плёнки	восковая	
Плотность при 23°C	770 кг/м ³	DAM 4:1
Содержание сухого остатка	15 %	DAM 2:1
Точка вспышки	24°C	DAM 7:4
Содержание ароматических углеводородов		<0,5%
Рекомендуемая толщина	10 µm	
Время высыхания	30 мин.	
Воздействие на ЛКП	отсутствует	SS 186011
Удаление	Уайт спирт	
Солевой туман	500 ч	DAM 39:1
Расход л/м ²	65 мл	

Инструкции по технике безопасности / Хранение

DINITROL 81 классифицируется как воспламеняемая жидкость по стандарту 91/155 ЕС.

Специального обозначения в ЕС не требуется.

Хранить в закрытом виде в сухом проветриваемом помещении.