

Показатель	Значение	Метод определения
Цвет	коричневый	
Тип пленки	твердая восковая	
Плотность при 23°C	860 кг/м ³	DAM 4:1
Вязкость при 23°C, DIN 4	48 сек.	DAM 5:1
Содержание сухих веществ	55 % от веса	DAM 2:1
Точка вспышки	29°C	DAM 7:4
Содержание ароматических веществ в растворителе	<0,5%	
Рекомендуемая толщина слоя	50 µm	
Время высыхания	30 минут	
Нименьшая темпер. адгезии	-30°C	SAE J400
Воздействие на ЛКП	нет	SS 186011
Очиститель	уайт спирт	
Устойчивость к высоким темп.	105° C	SS 186035
Солевой тест	500 часов	DAM 39:1
Пинетрация	30 мм	DAM 33:2