

Показатель	Значение	Метод определения
Цвет	коричневый	
Тип плёнки	твёрдая, воскообразная	
Плотность при 23 ⁰ С	1040 кг/м ³	DAM 4:1
Вязкость при 23 ⁰ С, DIN 4	800 mPa сек	DAM 5:8
Содержание сухого вещества	62% весовых	DAM 2:4
Точка вспышки	41 ⁰ С	DAM 7:4
Рек. толщина плёнки	300-500 µм	
Время высыхания	6-12 часов	
Адгезия при низких температурах	-20 ⁰ С	SAE J 400
Воздействие на ЛКП автомобиля	отсутствует	
Растворимость	White Spirit	
Стойкость к высокой температуре	> 130 ⁰ С	SS 186035
Стойкость к солевому туману	1500 часов при 300µм	DAM 39:1
Расход на м ² при толщине 500 µм	1031 мл	

Здоровье и Безопасность / Хранение

DINITROL 4942 классифицируются как огнеопасная жидкость согласно 91/155 ЕС. Требуется символ No EEC.

Хранить в закрытой упаковке в сухом и проветриваемом помещении.