

Технические данные

Продукт DINITROL ML

Показатель	Значение	Метод определения
Тип пленки:	Желтоватая, жировая	
Плотность 23°C:	846 кг/м ³	
Вязкость 23°C:	8,5 мПа с	
Растворитель:	Уайт-спирит	
Точка вспышки:	Прибл. +40°C	
Класс воспламеняемости:	2b	
Промышленные гигиенические:		
требования по расходу воздуха:	900 м ³ /л	
Минимальная температура хранения:	+10°C	
Рекомендуемая толщина пленки (сухой):	10 мкм	
Время высыхания:	1 – 2 часа	
Расход:	0,02 л/м ²	